

☐ In my patents list | Print[Return to result list](#)

## Acrylic adhesive composition exhibiting an improved shear strength after curing and its application to the bonding of components and especially of structural components

Bibliographic data	Description	Claims	Original document	INPADOC legal status
<b>Publication number:</b> FR2624870 (A1) <b>Publication date:</b> 1989-06-23 <b>Inventor(s):</b> TRUONG DINH NGUYEN <b>Applicant(s):</b> ELF AQUITAINE (FR) <b>Classification:</b> - international: C08G18/63; C09J175/04; C08G18/00; C09J175/04; (IPC1-7): C08G18/28; C08L33/06; C08L33/18; C09J3/14; F16B11/00 - European: C08G18/63T; C08G18/63V; C09J175/04 <b>Application number:</b> FR19870017905 19871222 <b>Priority number(s):</b> FR19870017905 19871222  <a href="#">View INPADOC patent family</a> <a href="#">View list of citing documents</a>				<b>Also published as:</b> FR2624870 (B1)  <b>Cited documents:</b> DE3033359 (A1) EP0154819 (A1) FR1111524 (A) FR2349609 (A1) FR1572362 (A)  <a href="#">more &gt;&gt;</a>  <a href="#">Report a data error here</a>
<b>Abstract of FR 2624870 (A1)</b> Acrylic adhesive composition of the type comprising a monomeric acrylic phase and, intimately mixed with the latter, a free-radical generator and an adjuvant improving the impact strength of the cured adhesive composition and optionally other additives. The said adjuvant consists of a crosslinked polyurethane network formed in situ within the monomeric acrylic phase from a polyurethane precursor system dissolved in the said phase. This adhesive composition which after curing exhibits an improved shear strength, can be employed inter alia for the production of structural adhesive bonding.  Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide				

**DELPHION****RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Logout** **Work Files** **Saved Searches****My Account**

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

**Help****The Delphion Integrated View: INPADOC Record**Get Now: ☒ PDF | [More choices...](#)

Tools: Add to Work File: Create new Work File

**Add**

View: Jump to: Top


 Go to: **Derwent** [Email this to a friend](#)

**Title:** FR2624870A1: COMPOSITION ADHESIVE ACRYLIQUE PRESENTANT APRES DURCISSEMENT UNE RESISTANCE AMELIOREE AU CISAILLEMENT ET SON APPLICATION A LA LIAISON D'ELEMENTS ET NOTAMMENT D'ELEMENTS STRUCTURAUX

**Derwent Title:** Acrylic adhesive compsn. with improved shear strength after hardening - contains crosslinked polyurethane network formed in situ in acrylic monomer phase, used esp. for bonding structural elements [\[Derwent Record\]](#)

**Country:** FR France**Kind:** A1 Application, First Publication<sup>1</sup> (See also: [FR2624870B1](#))**Inventor:** DINH NGUYEN TRUONG;

**Assignee:** ELF AQUITAINE STE NALE France  
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

**High  
Resolution****Published / Filed:** 1989-06-23 / 1987-12-22**Application Number:** FR1987008717905

**IPC Code:** [C08L 33/06](#); [C08L 33/18](#); [C08G 18/28](#); [C09J 3/14](#); [F16B 11/00](#); [C08L 33/06](#); [C08L 75/04](#); [C08L 33/18](#); [C08L 75/04](#);

**ECLA Code:** None**Priority Number:** 1987-12-22 FR1987008717905


**INPADOC  
Legal Status:**

Gazette date	Code	Description (remarks)	List all possible codes for FR
1994-10-28	ST -	Lapsed	

Get Now: [Family Legal Status Report](#)

**Designated Country:** AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE DK FI JP NO US


**Family:**

PDF	Publication	Pub. Date	Filed	Title
	<a href="#">WO8805796A1</a>	1988-08-11	1988-01-29	ACRYLIC ADHESIVE COMPOSITION HAVING AFTER HARDENING AN IMPROVED SHEAR RESISTANCE AND APPLICATION TO THE BONDING OF ELEMENTS, PARTICULARLY STRUCTURAL ELEMENTS
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">NO0884334A0</a>	1988-09-29	1988-09-29	KLEBEMIDDEL.
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">NO0884334A</a>	1988-11-30	1988-09-29	KLEBEMIDDEL.
	<a href="#">JP01502035T2</a>	1989-07-13		

<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">FR2624870B1</a>	1992-01-03	1987-12-22	COMPOSITION ADHESIVE ACRYLIQUE PRESENTANT APRES DURCISSEMENT UNE RESISTANCE AMELIOREE AU CISAILLEMENT ET SON APPLICATION A LA LIAISON D'ELEMENTS ET NOTAMMENT D'ELEMENTS STRUCTURAUX
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">FR2624870A1</a>	1989-06-23	1987-12-22	COMPOSITION ADHESIVE ACRYLIQUE PRESENTANT APRES DURCISSEMENT UNE RESISTANCE AMELIOREE AU CISAILLEMENT ET SON APPLICATION A LA LIAISON D'ELEMENTS ET NOTAMMENT D'ELEMENTS STRUCTURAUX
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">FI0884484A0</a>	1988-09-29	1988-09-29	AKRYLLIMKOMPOSITION MED FOERBAETTRAD BRYTHAOLLFASTHET EFTER HAERDNING OCH DESS ANVAENDNING VID HOPFOGNING AV ELEMENT OCH SPECIELLT BYGGELEMENT.
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">FI0884484A</a>	1988-09-29	1988-09-29	AKRYLLIMKOMPOSITION MED FOERBAETTRAD BRYTHAOLLFASTHET EFTER HAERDNING OCH DESS ANVAENDNING VID HOPFOGNING AV ELEMENT OCH SPECIELLT BYGGELEMENT.
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">EP0279725A1</a>	1988-08-24	1988-01-29	Acrylic adhesive composition having an improved shear strength after curing and its use in joining elements, particularly structural elements, together
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">DK0544488A0</a>	1988-09-29	1988-09-29	ACRYLBASEREDE ADHAESIONSPRAEPARATER MED FORBEDRET MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR FORSKYDNINGSKRAEFTER I HAERDET TILSTAND OG ANVENDELSE DERAFTIL LIMNING AF, ISAER STRUKTURELLE, ELEMENTER
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">DK0544488A</a>	1988-09-29	1988-09-29	ACRYLBASEREDE ADHAESIONSPRAEPARATER MED FORBEDRET MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR FORSKYDNINGSKRAEFTER I HAERDET TILSTAND OG ANVENDELSE DERAFTIL LIMNING AF, ISAER STRUKTURELLE, ELEMENTER
11 family members shown above				

Other Abstract  
Info:

CHEMABS 110(12)096738K DERABS C88-235154



[Nominate this for the Gallery...](#)




Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)



**DELPHION****RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Log Out** **Work Files** **Saved Searches****My Account**

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

**Help****Derwent Record**☒ [Email this to a friend](#)View: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)Tools: Add to Work File: [Create new Work File](#)**Add**

- Derwent Title:** Acrylic! adhesive compsn. with improved shear strength after hardening - contains crosslinked polyurethane network formed in situ in acrylic monomer phase, used esp. for bonding structural elements
- Original Title:**  **WO8805796A1:** ACRYLIC ADHESIVE COMPOSITION HAVING AFTER HARDENING AN IMPROVED SHEAR RESISTANCE AND APPLICATION TO THE BONDING OF ELEMENTS, PARTICULARLY STRUCTURAL ELEMENTS
- Assignee:** **TRUONG D N** Individual  
**SOC NAT ELF AQUITAINE** Standard company  
Other publications from [SOC NAT ELF AQUITAINE \(ERAP\)...](#)
- Inventor:** **TRUONG D;**
- Accession/Update:** **1988-235154 / 198833**
- IPC Code:** C08G 18/63 ; C08L 33/06 ; C08L 75/04 ; C09J 3/14 ; F16B 11/00 ;
- Derwent Classes:** **A81; G03; Q61; A14;**
- Manual Codes:** **A02-A03**(Free radical, general and others) , **A04-B09**(Esters containing 2 non-conjugated C-C double bonds) , **A04-F06B**(Compositions) , **A05-G01B** (Compositions) , **A07-A04E**(Polyamide, polyurethane and/or polyether) , **G03-B02D1**(Acrylic polymers) , **G03-B02E4**(Polyurethanes; polyureas; other isocyanate resin-based adhesives)
- Derwent Abstract:** (**WO8805796A**) Compsn. (I) comprises (A) acrylic monomer phase contg. at least one mono-acrylic monomer and up to 10% on wt. (A), at least one ester contg. more than one acrylic gp., and, intimately mixed with (A), (B) generator of free radicals, (C) crosslinked polyurethane network formed in situ in (A) from precursor system (II) in soln. in (A), where a) (II) comprises 3-60 wt.% (A), b) (II) is formed from at least one polyfunctional organic isocyanate (III) and at least one polyol (IV), each sol. in (A), at least one (III) having 3 or more NCO functions and/or (at least) one (IV) having 3 or more OH functions so as to form (C) without phase sepn. Pref. (II) comprises 5-25 wt.% (A). (IV) has no average mol.wt. 60-200,000. (III) has at least 2 NCO gps. per mol., wt. below 5000, and are aliphatic, acyclic, cyclic or aromatic.  
**USE/Advantage** - Bonding elements, partic. structural (claimed), partic. metals, plastics, composites, wood, glass, ceramics, esp. opt. degreased metal sheets. Hardened (I) has improved resistance to shock and shearing.

[Dwg.0/0](#)

Family:	PDF Patent	Pub. Date	Derwent Update	Pages	Language	IPC Code
 <b>WO8805796A</b> *	1988-08-11	198833	38	French	C08G 18/63	
Des. States: (N) DK FI JP NO US						
Local appls.: <u>WO1988FR0000050</u> Filed:1988-01-29 (88WO-FR00050)						
<hr/>						
JP01502035W = 1989-07-13 198934 English F16B 35/00						
Local appls.: JP1988000501478 Filed:1988-01-29 (88JP-0501478)						
<hr/>						
 <b>FR2624870A</b> =	1989-06-23	198932	French	C08G 18/28		

Local appls.: FR1987000017905 Filed:1987-12-22 (87FR-0017905)

---

NO8804334A = 1989-01-16 198909 NO\_NO

Local appls.:

---

FI8804484A = 1988-09-29 198927 FI\_FI

Local appls.:

---

DK8805444A = 1988-09-29 198906 DA\_DK

Local appls.:

---

EP0279725A = 1988-08-24 198834 French C08G 18/63

Des. States: (R) AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

Local appls.: EP1988000400200 Filed:1988-01-29 (88EP-0400200)

---

INPADOC  
Legal Status:

[Show legal status actions](#)

First Claim:

[Show all claims](#) 1.- Composition adhésive acrylique présentant aprèsdurcissement une résistance améliorée au choc et aucisaillement, du type comportant une phase acryliquemonom%-.'re renfermant un au plusieurs monomèresmonoacryliques et jusqu'à 10 en poids de laditephase, d'un ou plusieurs esters pluriacryliques et, enmélange intime avec la phase monomère, un générateur deradicaux libres ainsi qu'un adjuvant d'amélioration dela résistance au choc de la compostion adhésive durcie,et se caractéris"nt en ce que ledit adjuvant consisteen un réseau polyuréthanne réticulé formé in situ ausein de la phase acrylique monomère à partir d'unsystème précurseur de polyuréthanne mis en solutiondans 'ladite phase monomère, ledit système précurseurétant utilisé à raison de 3 à 60 % du poids de la phaseacrylique monomère et étant formé d'un ou plusieursisocyanates organiques polyfonctionnels et d'un auplusieurs polyols, qui sont so1u]@1es chacun dans laphase acrylique monomère et sont choisis de telle sorteque ce système précurseur renferme au moins unisocyanate possédant au moins trois fonctionsisocyanates ou/et un polyol ayant au moins troisFunction hydroxyles pour conduire au polyuréthanneréticulé sans séparation de phases.Composition adhésive selon la revendication il,caractérisée en ce que le système précurseur depolyuréthanne est utilisé en quantitt@ représentant 5 à25 % du poids de la phase acrylique monomère.3 - Composition adhésive selon la revendication 1 ou 2,caractérisée en ce que les polyols entrant dans lacomposition du système précurseur de polyuréthanne ont des masses moléculaires moyennes en nombre comprisesentre 60 et 200 4 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à [ French] †

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
FR1987000017905	1987-12-22	
FR1987000001135	1987-01-30	

Unlinked  
Registry Numbers:  
Polymer  
Multipunch Codes:

0415U 0474U 1041U 1694U

[Show polymer multipunch codes](#)

Citations:

PDF	Patent	Original Title
<input checked="" type="checkbox"/>	DE3033359	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KLEBSTOFFFILMS.
<input checked="" type="checkbox"/>	EP0154819	METHOD OF ADHESION AND COMPOSITION THEREFOR
	FR01111524	
	FR01572362	
	FR02029469	

	FR02029560	
<input checked="" type="checkbox"/>	FR2349609	NOUVELLES COMPOSITIONS DE POLYMERE RENFERMANT DES RADICAUX ISOCYANATES ET PROCEDE DE LEUR PREPARATION
		Msg: No-citns.

Related  
Accessions:

Accession Number	Type	Derwent Update	Derwent Title
C1988-105203	C		
1 item found			

Title Terms: POLYACRYLIC ADHESIVE COMPOSITION IMPROVE SHEAR STRENGTH AFTER HARDEN  
CONTAIN CROSSLINK POLYURETHANE NETWORK FORMING SITU ACRYLIC MONOMER  
PHASE BOND STRUCTURE ELEMENT

[Pricing](#) [Current charges](#)

<b>Derwent Searches:</b>	<a href="#">Boolean</a>   <a href="#">Accession/Number</a>   <a href="#">Advanced</a>
--------------------------	---

Data copyright Thomson Derwent 2003



Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)

⑲ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

⑪ N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

**2 624 870**

⑫ N° d'enregistrement national : **87 17905**

⑤① Int Cl<sup>8</sup> : C 08 L 33/06, 33/18; C 08 G 18/28; C 09 J 3/14; F 16 B 11/00 // (C 08 L 33/06, 75:04) (C 08 L 33/18, 75:04).

⑫ **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

⑫② Date de dépôt : 22 décembre 1987.

③① Priorité :

④③ Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 25 du 23 juin 1989.

⑥① Références à d'autres documents nationaux apparentés :

⑦① Demandeur(s) : Société anonyme dite : SOCIÉTÉ NATIONALE ELF AQUITAINE. — FR.

⑦② Inventeur(s) : Dinh Nguyen Truong.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : Marc Boillot, Société Nationale Elf Aquitaine.

⑤④ Composition adhésive acrylique présentant après durcissement une résistance améliorée au cisaillement et son application à la liaison d'éléments et notamment d'éléments structuraux.

⑤⑦ Composition adhésive acrylique du type comportant une phase acrylique monomère et, en mélange intime avec cette dernière, un générateur de radicaux libres et un adjuvant améliorant la résistance au choc de la composition adhésive durcie et éventuellement d'autres additifs.

Ledit adjuvant consiste en un réseau polyuréthane réticulé formé in situ au sein de la phase acrylique monomère à partir d'un système précurseur de polyuréthane mis en solution dans ladite phase.

Cette composition adhésive, qui présente après durcissement une résistance améliorée au cisaillement, est utilisable entre autres pour la réalisation de collages structuraux.

**FR 2 624 870 - A1**

L'invention a trait à une composition adhésive acrylique présentant après durcissement une résistance améliorée au cisaillement. Elle se rapporte encore à l'application d'une telle composition à la liaison  
5 d'éléments et notamment d'éléments structuraux.

Dans divers domaines de l'industrie, des éléments structuraux en matériaux tels que métaux, matières plastiques, matériaux composites ou autres sont assemblés par collage en faisant appel à des compositions adhésives  
10 particulières appelées adhésifs structuraux.

De telles compositions adhésives consistent généralement en une solution d'un polymère à propriétés élastomériques dans une phase liquide à base d'un ou plusieurs monomères acryliques, ladite solution renfermant  
15 également un système susceptible de générer des radicaux libres lorsqu'il est en présence d'un activateur.

Le polymère à propriétés élastomériques est présent dans la composition adhésive soit en solution vraie soit le plus souvent en pseudo-solution, c'est à dire sous  
20 la forme de particules très finement divisées dans la phase liquide monomère conduisant à une solution du type solution colloïdale, et il constitue dans l'adhésif durci une phase dissipatrice d'énergie, qui confère audit adhésif des propriétés améliorées de résistance au choc.

De nombreux polymères caoutchoutiques ont déjà été  
25 proposés pour constituer les polymères à propriétés élastomériques présents dans les compositions du type précité, parmi lesquels figurent en bonne place les caoutchoucs polyuréthannes, qui sont des polyuréthannes non  
30 réactifs de hautes masses moléculaires possédant une nature élastomérique et ayant des chaînes sensiblement linéaires.

Les compositions adhésives susmentionnées, pour lesquelles le polymère à propriétés élastomériques qu'elles renferment en solution ou pseudo-solution est un caoutchouc  
35 polyuréthane, ont des performances intéressantes aux températures pas trop élevées, généralement aux températures



inférieures à 150°C, et conduisent notamment à une bonne résistance au choc de l'adhésif durci. Toutefois de telles compositions adhésives présentent encore certaines insuffisances pour la réalisation de collages pour lesquels  
5 le joint adhésif doit être soumis à des contraintes importantes de cisaillement. Ces insuffisances peuvent s'expliquer notamment par l'apparition de zones de séparation de phase entre les polymères souvent incompatibles formant le joint adhésif, lesdites zones  
10 constituant des zones de fragilisation du joint adhésif.

On a trouvé que l'on pouvait remédier à cet inconvénient en remplaçant le caoutchouc polyuréthane de la composition adhésive par un réseau polyuréthane réticulé formé in situ au sein des monomères acryliques par addition  
15 à ces derniers d'un système précurseur de polyuréthane. Ceci conduit au cours du durcissement de l'adhésif à la création d'un réseau polyuréthane réticulé à l'intérieur du réseau formé par les chaînes polymères résultant de la polymérisation du ou des monomères acryliques, avec comme  
20 résultat l'obtention d'un adhésif durci présentant une structure de réseaux polymères interpénétrés et possédant de ce fait une résistance améliorée au cisaillement en plus d'une excellente résistance au choc.

L'invention a donc pour objet une composition  
25 adhésive acrylique présentant après durcissement une résistance améliorée au choc et au cisaillement, ladite composition étant du type comportant une phase acrylique renfermant un ou plusieurs monomères monoacryliques et jusqu'à 10 % et de préférence de 0,5 à 5 %, en poids de  
30 ladite phase, d'un ou plusieurs esters pluriacryliques et, en mélange intime avec la phase monomère, un générateur de radicaux libres ainsi qu'un adjuvant d'amélioration de la résistance au choc de la composition adhésive durcie, et se caractérisant en ce que ledit adjuvant consiste en un réseau  
35 polyuréthane réticulé formé in situ au sein de la phase acrylique monomère à partir d'un système précurseur de polyuréthane mis en solution dans ladite phase monomère,

ledit système précurseur étant utilisé à raison de 3 à 60 % et de préférence 5 à 25 % du poids de la phase acrylique monomère et étant formé d'un ou plusieurs isocyanates organiques polyfonctionnels et d'un ou plusieurs polyols, 5 qui sont solubles chacun dans la phase acrylique monomère et sont choisis de telle sorte que ce système précurseur renferme au moins un isocyanate possédant au moins trois fonctions isocyanates ou/et un polyol ayant au moins trois fonctions hydroxyles pour conduire au polyuréthane réticulé 10 sans séparation de phases.

On peut former le système précurseur de polyuréthane en associant un ou plusieurs isocyanates organiques renfermant au moins trois fonctions isocyanates à un ou plusieurs diols ou à un mélange d'un ou plusieurs 15 diols et d'un ou plusieurs polyols renfermant au moins trois fonctions hydroxyles, la quantité du ou desdits polyols au moins trifonctionnels représentant au plus 60 % et de préférence entre 0,5 et 15 % du poids global du ou des diols du mélange.

On peut encore former le système précurseur de polyuréthane en associant un ou plusieurs diisocyanates à un mélange d'un ou plusieurs diols et d'un ou plusieurs polyols renfermant au moins trois fonctions hydroxyles, la 20 quantité du ou desdits polyols au moins trifonctionnels représentant au plus 60 % et de préférence entre 0,5 et 15 % du poids global du ou des diols du mélange, ou encore en associant un mélange d'un ou plusieurs diisocyanates et d'un ou plusieurs isocyanates au moins trifonctionnels à un ou 25 plusieurs diols.

Le ou les polyols entrant dans la composition du système précurseur de polyuréthane sont des composés organiques qui renferment au moins deux groupements hydroxyles dans leurs molécules et ont une masse moléculaire comprise entre 60 et 200 000. Lesdits polyols peuvent être 30 notamment des polyétherpolyols résultant de la réaction d'un ou plusieurs polyols de faible masse moléculaire, par exemple éthylène glycol, propylène glycol, butylène glycol,

pentylène glycol, hexylène glycol, glycérol, triméthylolpropane, triméthyloléthane, pentaérythritol, dipentaérythritol, méthylglycoside, sorbitol et saccharose avec un ou plusieurs composés époxydes du type oxyde de propylène, oxyde d'éthylène ou encore des polyesterpolyols résultant de la réaction d'un ou plusieurs polyols micromoléculaires du type précité avec un ou plusieurs acides polycarboxyliques tels que les acides oxalique, malonique, succinique, glutarique, adipique, pimélique, subérique, azélaïque, sébacique, malique, phtaliques, cyclohexanedicarboxyliques, endométhylène tétrahydrophthaliques ou les anhydrides de tels acides. Peuvent être également utilisés des polyols azotés ou soufrés et notamment des polyesteramides ou polyétheresteramides hydroxylés en bouts de chaînes ou encore des alcoylènediamines ou des polyalcoylènepolyamines dont les atomes d'hydrogène fixés aux atomes d'azote sont remplacés par des restes hydroxylalcoyles comme, par exemple, hydroxyéthyles ou hydroxypropyles.

20. Conviennt tout spécialement à titre de polyols, les polyétherdiols choisis parmi les polyoxyalcoylèneglycols tels que polyoxyéthylèneglycols, polyoxypropylèneglycols, polyoxytétraméthylèneglycols, polyoxypentaméthylèneglycols, polyoxyhexaméthylèneglycols, ayant une masse moléculaire 25 moyenne en nombre ( $\bar{M}_n$ ) comprise entre 100 et 200 000 et de préférence entre 200 et 50 000, ainsi que les polyesterdiols aliphatiques tels que les polyadipates d'alcoylèneglycols ou d'oxyalcoylèneglycols ou les polycaprolactones ou les polyesterdiols aromatiques tels que les polytéraphthalates 30 d'alcoylèneglycols ou d'oxyalcoylèneglycols ayant une masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 100 et 200 000 et de préférence entre 200 et 50 000.

Aux diols précités s'ajoutent également les polyols ayant au moins trois groupements hydroxyles dans 35 la molécule, par exemple triméthylolpropane, triméthyloléthane, pentaérythritol, lesdits polyols étant utilisés en quantité globale représentant au plus 60% et de préférence entre 0,5 et 15 % du poids desdits diols, ces polyols jouant le rôle d'agents de réticulation.

Les isocyanates organiques polyfonctionnels, qui sont utilisés conjointement aux polyols, sont des composés organiques possédant au moins deux fonctions isocyanates dans leur molécule et ayant une masse moléculaire en nombre inférieure à 5 000. De tels isocyanates polyfonctionnels peuvent être des isocyanates aliphatiques non cycliques ou cycliques tels que diisocyanate-1, 6 hexane, isophorone diisocyanate, biuret triisocyanate, trimère de l'isophorone diisocyanate, diméryldiisocyanate, trimère du diisocyanato-  
 10 hexane, diisocyanato-4,4' dicyclohexylméthane, bis (isocyanatométhyl)-1,3 cyclohexane, ester méthylique de l'acide diisocyanato-2,6 hexanoïque ou encore des isocyanates aromatiques tels que diisocyanato-2,4 toluène, diisocyanato-2,6 toluène, diisocyanato-1,5 naphthalène  
 15 diisocyanato-4,4' diphénylméthane, diisocyanato-2,4'diphénylméthane, diisocyanato-4,4'diphénylméthane carbodiimidisé ou uréthanisé, triisocyanato-triphénylméthane, trimère du diisocyanato-2,4 toluène, uretdione de diisocyanato-2,4 toluène ou des acides diisocyanato-2,4 toluène sulfoniques,  
 20 isocyanates polymères dérivés du diisocyanato-4,4' diphénylméthane. Les isocyanates organiques polyfonctionnels utilisables suivant l'invention peuvent être également choisis parmi les isocyanates prépolymères résultant de la réaction contrôlée d'un diisocyanate organique sur un polyol, par  
 25 exemple adduct d'un diisocyanato toluène avec le triméthylolpropane.

La réaction de formation in situ du polyuréthane entre le ou les polyols et le ou les isocyanates polyfonctionnels peut être initiée en présence de  
 30 catalyseurs, que l'on peut choisir parmi les divers catalyseurs proposés dans ce but. Conviennent tout particulièrement les composés organiques métalliques ayant un caractère d'acide de LEWIS et plus spécialement les composés organiques de l'étain, notamment octoate d'étain,  
 35 dilaurate de dibutylétain, bis dodécylmercaptide de dibutyl-étain.

Les proportions respectives du ou des polyols et du ou des isocyanates polyfonctionnels à utiliser pour constituer le système précurseur de polyuréthane correspondent sensiblement à celles assurant une stoechiométrie entre les groupements isocyanates et les groupements hydroxyles, avec de préférence emploi d'un léger excès du ou des polyisocyanates par rapport à la stoechiométrie pour prévenir d'éventuelles réactions secondaires parasites avec certains monomères acryliques.

La quantité de catalyseur de la réaction de formation de polyuréthane correspond à celle généralement préconisée pour cette réaction. Avantageusement ladite quantité peut représenter 0,1 à 5% et de préférence 0,5 à 3% du poids global du ou des polyols et du ou des isocyanates polyfonctionnels contenus dans le système précurseur de polyuréthane.

Les monomères monoacryliques sont en particulier des esters, acides et nitriles acryliques et notamment des composés de formule générale  $\text{CH}_2 = \underset{\text{R}}{\underset{|}{\text{C}}} - \text{Y}$  dans laquelle R

20

R

désigne un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle en  $\text{C}_1$  à  $\text{C}_3$  et Y représente un groupement nitrile ou un reste -  $\text{COOR}_2$  avec  $\text{R}_2$  désignant un atome d'hydrogène ou un radical choisi parmi les radicaux monovalents renfermant jusqu'à 12 atomes de carbone et notamment parmi les radicaux alcoyles, aminoalcoyles, époxyalcoyles, hydroxyalcoyles et chloroalcoyles en  $\text{C}_1$  à  $\text{C}_{18}$ , les radicaux cycloalcoyles ou hétérocycliques en  $\text{C}_4$  à  $\text{C}_{12}$  et les radicaux alcényles en  $\text{C}_2$  à  $\text{C}_{18}$ . Des exemples de ces monomères sont tels que méthacrylate de méthyle, méthacrylate d'isobutyle, méthacrylate d'hexyle, méthacrylate de lauryle, acrylate d'éthyle, acrylate d'isobutyle, acrylate d'éthyl-2 hexyle, méthacrylate de glycidyle, acrylate de glycidyle, acrylonitrile ou méthacrylonitrile, acide acrylique ou méthacrylique, acrylate d'hydroxyéthyle, acrylate d'hydroxypropyle, méthacrylate d'hydroxyéthyle, méthacrylate d'hydroxypropyle.

35

Les monomères pluriacryliques, c'est-à-dire possédant au moins deux groupements acryliques dans la molécule, peuvent être choisis notamment parmi :

- les esters polyacryliques de polyols, qui sont définis dans US-A-3 218 305 et comprennent en particulier des diacrylates et diméthacrylates d'alcoylène tels que diacrylates ou diméthacrylates de tétraméthylène ou d'hexaméthylène ou des diacrylates et diméthacrylates de poly(alcoylèneglycol) tels que diméthacrylates ou diacrylates de diéthylèneglycol, de triéthylèneglycol, de tétraéthylèneglycol, de polyéthylèneglycol ou encore de dipropylène glycol, des triacrylates ou triméthacrylates tels que triacrylate ou triméthacrylate de triméthylolpropane, des tétracrylates ou tétraméthacrylates tels que tétracrylate et tétraméthacrylate de diglycérol.

A ces esters acryliques de polyols peuvent encore s'ajouter des esters acryliques de polyols tels que tétracrylate et tétraméthacrylate de pentaerythritol ou même des pentacrylates et pentaméthacrylates tels que ceux de pentaerythritolmonohydroxy;

- les esters prépolymères à groupements acryliques terminaux préparés, comme décrit dans US-A-4018 851, en faisant tout d'abord réagir un polyoxyalcoylène polyol, sur lequel a été préalablement greffé un monomère vinylique, avec un excès molaire d'un polyisocyanate cycloaliphatique ou aromatique, puis en traitant le produit obtenu par un excès molaire d'un acrylate ou méthacrylate d'hydroxyalcoyle ou d'aminoalcoyle;

- les esters prépolymères à groupements acryliques terminaux préparés, comme décrit dans US-A-3 993 815, en traitant par un acrylate ou méthacrylate d'hydroxyalcoyle ou d'aminoalcoyle le produit de réaction d'un excès d'un isocyanate avec une polyamine à groupements aminés primaires ou secondaires ou un polyol ; et

- les monomères du type uréthane/acrylate ou uréide/acrylate définis dans DE-A-2 324 822 et son correspondant CA-A-1 009 792 ou dans US-A-3 425 988 et résultant de la réaction d'un polyisocyanate avec un ester

acrylique tel qu'un acrylate ou un méthacrylate dont le reste ester possède un groupement hydroxyle ou un groupement aminé primaire ou secondaire.

Des monomères insaturés non acryliques, polymérisables par voie radicalaire et exempts de groupements carboxyliques libres, peuvent être éventuellement présents dans la phase monomère en association avec les monomères acryliques. Ces monomères non acryliques sont notamment tels que styrène, alpha-méthylstyrène, divinylbenzène, indène, vinylpyrrolidone, acétate de vinyle.

La proportion des monomères insaturés non acryliques éventuellement présents dans la phase monomère n'excède pas 20% du poids global des monomères qu'elle renferme.

Suivant l'invention l'expression "monomères acryliques" comprend également les sirops formés de prépolymères de monomères acryliques.

La phase monomère peut également inclure un ou plusieurs promoteurs d'adhésion conventionnels, notamment composés tels que silanes, titanates ou encore phosphates polymérisables ou non comme les esters phosphoriques à groupements acryliques terminaux, qui sont solubles dans la phase monomère, la quantité de promoteur d'adhésion étant celle habituellement utilisée pour le composé choisi à cet effet.

Dans une forme préférée de réalisation, une fraction des monomères contenus dans la phase monomère consiste en un ou plusieurs acides insaturés monocarboxyliques ou polycarboxyliques polymérisables par voie radicalaire, notamment acide acrylique ou acide méthacrylique, lesdits acides insaturés mono-ou polycarboxyliques jouant, entre autres, le rôle de promoteurs d'adhésion. Cette fraction constituée d'acides carboxyliques insaturés représente avantageusement environ 1 à 80% et de préférence 5 à 50% du poids de la phase monomère.

Le générateur de radicaux libres, qui est présent dans la composition adhésive pour causer la polymérisation des monomères acryliques ou autres polymérisables par voie radicalaire, peut être choisi parmi les divers générateurs de radicaux libres connus solubles dans la phase monomère. Le générateur de radicaux libres peut consister notamment en un photo-initiateur, par exemple un composé choisi parmi la benzophénone, l'acétophénone, les acétonaphtones et les dérivés acryliques de tels produits, utilisé seul ou en association avec un photosensibilisateur, ledit générateur de radicaux libres fournissant des radicaux libres lorsqu'il est activé au moyen d'un rayonnement ultra-violet. Avantageusement le générateur de radicaux libres est un composé peroxydé, par exemple un hydroperoxyde tel que l'hydroperoxyde de cumène, un peroxyde comme le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de dicumyle, le peroxyde de tertio-butyle cumyle, un peracide, un perester ou bien un persulfate ou encore un composé du type azobisnitrile tel que l'azobisisobutyronitrile, ledit générateur fournissant des radicaux libres soit par activation thermique seulement ou/et par association avec un composé activateur, par exemple une amine aromatique tertiaire telle que la diméthyl-paratoluidine ou la diisopropanol-paratoluidine ou encore un produit de réaction d'un aldéhyde tel que butyraldéhyde, acroléine ou homologue avec une amine telle que l'aniline ou la butylaniline. Le générateur de radicaux libres du type composé peroxydé et le composé activateur associé peuvent être présents simultanément dans la composition adhésive lorsque la vitesse de génération des radicaux libres par l'association ainsi réalisée est suffisamment faible aux températures de stockage ou/et de manipulation de ladite composition pour ne pas conduire à un durcissement prématuré de la composition adhésive pendant la durée du stockage ou des manipulations de cette composition. Avantageusement, et surtout lorsque la vitesse de génération des radicaux libres par le système résultant de



l'association du composé peroxydé et de l'activateur conduit à un durcissement rapide de la composition adhésive aux températures de stockage ou/et de manipulation de cette composition, seul le composé peroxydé ou le composé activateur est présent dans la composition adhésive, l'autre composé n'étant mis en contact avec la composition adhésive qu'au moment de la réalisation du collage comme il sera indiqué plus loin.

La quantité de générateur de radicaux libres présent dans la phase monomère peut varier assez largement selon la nature dudit générateur et celle des monomères à polymériser par voie radicalaire. Le plus souvent, ladite quantité représente de 0,1% à 5% et de préférence de 0,2% à 4% du poids des monomères à polymériser par voie radicalaire.

Lorsque le générateur de radicaux libres est un composé peroxydé utilisé en association avec un composé activateur, ledit composé activateur est employé en quantité comprise dans les limites indiquées pour la quantité du composé générateur de radicaux libres, c'est-à-dire de 0,1% à 5% et de préférence de 0,2% à 4% du poids des monomères à polymériser par voie radicalaire. Avantageusement le composé activateur est utilisé en quantité égale à ou voisine de celle qui correspond à la stoechiométrie de la réaction avec le composé générateur de radicaux libres.

En plus de ses constituants principaux, à savoir monomères acryliques et éventuellement monomères insaturés non acryliques, système précurseur de polyuréthane, générateur de radicaux libres et éventuellement promoteur d'adhésion et activateur, la composition adhésive peut encore renfermer un ou plusieurs des additifs utilisés habituellement dans les compositions adhésives acryliques. Ces additifs peuvent être, en particulier, des accélérateurs de polymérisation, notamment saccharine, ortho-aminophénol, sels organiques métalliques tels que naphthénate de cuivre ou de cobalt, des plastifiants et notamment phtalate de

dibutyle, phtalate de dioctyle ou encore polyesters oligomères, des oligomères réactifs tels que les oligomères uréthane/(méth)acrylate ou les oligomères polyester/(méth)acrylate, des colorants, des charges, des pigments, des agents mouillants, des agents épaississants minéraux comme la silice finement divisée ou polymériques comme les polymères acryliques et notamment les polyméthacrylates tels que polyméthylméthacrylates, des agents stabilisants et notamment des quinones ou hydroquinones ou des phénols comme le di-tertiobutyl-2,6 méthyl-4 phénol. Les additifs précités sont utilisés en quantités correspondant à celles généralement préconisées dans l'art.

La composition adhésive suivant l'invention peut se présenter sous la forme monocomposante ou sous la forme bicomposante. Dans sa forme monocomposante, la composition adhésive consiste en un mélange unique de tous les ingrédients qu'elle doit renfermer.

Cette forme monocomposante peut être retenue lorsque le générateur de radicaux libres est du type photoinitiateur ou du type composé peroxydé activable thermiquement. Lorsque les radicaux libres sont produits en associant un générateur de radicaux libres du type composé peroxydé avec un composé activateur, la forme monocomposante ne peut être retenue pour la composition adhésive que si la vitesse de génération des radicaux libres est insuffisante pour provoquer un durcissement prématuré de la composition adhésive aux températures de stockage de ladite composition ou/et aux températures de manipulation de cette composition aux fins de réalisation de collages. Dans sa forme bicomposante, qui est à retenir lorsque les radicaux libres sont produits en associant un générateur de radicaux libres du type composé peroxydé avec un composé activateur et surtout lorsque la vitesse de génération des radicaux libres provoquerait un durcissement de la composition adhésive aux températures de stockage de ladite composition ou/et aux températures de manipulation de cette composition aux fins

de réalisation de collages, la composition adhésive se présente en deux parties. L'une des parties de ladite composition adhésive consiste en un mélange intime d'une fraction majoritaire ou de la totalité des monomères polymérisables par voie radicalaire avec tous les autres ingrédients, notamment les composantes du système précurseur de polyuréthane, qui entre dans la préparation de la composition à l'exception soit du composé activateur ou bien du composé générateur de radicaux libres, tandis que l'autre partie de la composition adhésive consiste en un mélange intime, de préférence en une solution, du composé activateur ou générateur de radicaux libres restant dans, suivant le cas, le reste des monomères polymérisables par voie radicalaire ou un solvant volatil inerte.

La composition adhésive monocomposante ou chacune des parties de la composition adhésive bicomposante peut être préparée par toute méthode de mélangeage permettant de produire un mélange homogène stable des ingrédients utilisés pour sa préparation.

En particulier les composantes du système précurseur de polyuréthane peuvent être ajoutées aux monomères acryliques soit séparément ou après qu'au moins deux d'entre elles aient été prémélangées.

La composition adhésive suivant l'invention est utilisable pour effectuer la liaison d'éléments variés et notamment d'éléments structuraux. Les éléments à lier ou à coller peuvent être en matériaux tels que métaux et notamment fer, acier, cuivre, aluminium, ou encore matières plastiques, matériaux composites, bois, verre, céramiques. Cette composition adhésive est en particulier adaptée pour lier entre eux des éléments structuraux constitués de tôles métalliques et notamment de tôles en acier, éventuellement galvanisées ou zinguées, ayant subi ou non un dégraissage.

Pour réaliser une liaison entre deux éléments à l'aide de la composition adhésive du type monocomposante, on enduit la zone de la surface de l'un des éléments, où l'on désire former le joint de colle, à l'aide de la composition

adhésive et sur la zone ainsi enduite, on applique la partie à coller correspondante de la surface du second élément. On maintient alors les deux éléments en contact en exerçant sur l'assemblage une pression appropriée, éventuellement avec 5 augmentation de la température ou opération en présence d'un rayonnement ultra-violet si le générateur de radicaux libres est activable thermiquement ou par irradiation ultra-violette, jusqu'à l'obtention d'un durcissement suffisant du joint adhésif reliant les deux éléments.

10 Pour réaliser une liaison entre deux éléments à l'aide de la composition adhésive du type bicomposante, on enduit la zone de la surface de l'un des éléments, où l'on veut former le joint de colle, à l'aide de la partie de la composition adhésive renfermant le système générateur de 15 radicaux libres et l'on revêt la partie à coller correspondante de la surface du second élément à l'aide de la partie de la composition adhésive renfermant l'activateur, puis l'on applique les zones ainsi enduites l'une sur l'autre et maintient les deux éléments en contact 20 en exerçant sur l'assemblage une pression appropriée jusqu'à l'obtention d'un durcissement suffisant du joint de colle.

L'invention est illustrée par les exemples suivants donnés à titre non limitatif.

EXEMPLE 1 :

25 Dans une première série d'essais (essais 1.a.1 à 1.a.5), on préparait cinq formulations adhésives monocomposantes suivant l'invention, dont la composition est donnée en pourcentage en poids dans le tableau I ci-après.

30

35

TABLEAU I

Essai	1.a.1	1.a.2	1.a.3	1.a.4	1.a.5
5 <u>Précurseur de polyuréthane</u>					
. Polyétherdiol P 2000 <sup>α)</sup>	6,6	13,2	19,8	26,4	33
. Triméthylolpropane	0,2	0,4	0,6	0,8	1
. Dilaurate de dibutylétain	0,2	0,4	0,6	0,8	1
. Isocyanate polyfonctionnel <sup>β)</sup>	3	6	9	12	15
10 <u>Autres composantes</u>					
. Méthacrylate de méthyle	70,2	62,4	54,6	46,8	39
. Acide acrylique	10,8	9,6	8,4	7,2	6
. Diméthacrylate d'éthylène glycol	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5
15 . Hydroperoxyde de cumène	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5
. Activateur <sup>γ)</sup>	3,6	3,2	2,8	2,4	2

α) - P 2000 : Polyoxypropylène glycol de  $\overline{M}_n$  égale à 2000

20 β) - Adduct de toluènediisocyanate et de triméthylolpropane commercialisé par BAYER sous le nom DESMODUR L 75

γ) - Produit de condensation aniline/homologues de l'acroléine commercialisé par BAYER sous le nom de VULKACIT 576.

25

Chacune des formulations précitées était préparée en réalisant tout d'abord un mélange homogène des monomères acryliques et des polyols, puis en incorporant au mélange obtenu l'activateur, le dilaurate de dibutylétain et

30 l'isocyanate polyfonctionnel.

Dans une deuxième série d'essais (essais 1.b.1 à 1.b.5) effectuée aux fins de comparaison, on préparait cinq formulations adhésives monocomposantes témoins, dont la composition est donnée en pourcentage en poids dans le

35 tableau II, la formulation d'un essai quelconque 1.b.i (i=1,2,...5) de la deuxième série d'essais étant à comparer à la formulation de l'essai 1.a.i de la première série d'essais.

TABLEAU II

Essai témoin:	1.b.1	1.b.2	1.b.3	1.b.4	1.b.5
5 . Polyuréthane	10	20	30	40	50
. Méthacrylate de méthyle	70,2	62,4	54,6	46,8	39
. Acide acrylique	10,8	9,6	8,4	7,2	6
. Diméthacrylate					
10 d'éthylène glycol	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5
. Hydroperoxyde de cumène	2,7	2,4	2,1	1,8	1,5
. Activateur (VULKACIT 576)	3,6	3,2	2,8	2,4	2
15					

Chacune des formulations témoins était préparée en mélangeant intimement les monomères acryliques et l'hydroperoxyde de cumène, puis en dissolvant le polyuréthane dans le mélange résultant et enfin en incorporant l'activateur à la solution ainsi obtenue.

Le polyuréthane mis en solution dans les monomères acryliques était préparé au préalable par polycondensation d'un milieu réactionnel renfermant, en poids, 66 parties de polyétherdiol P2000, 2 parties de triméthylolpropane, 2 parties de dilaurate de dibutylétain et la quantité stoechiométrique, par rapport aux polyols engagés, d'un isocyanate difonctionnel.

La dite préparation du polyuréthane était effectuée en ajoutant l'isocyanate difonctionnel, à température ambiante, au polyétherdiol renfermant le triméthylolpropane et le dilaurate de dibutylétain, puis en portant le mélange réactionnel obtenu à 80C° et en maintenant ledit mélange à cette température pendant 1 heure pour que la polycondensation soit complète. Le polyuréthane ainsi obtenu était substantiellement linéaire pour être soluble dans les monomères acryliques et non réactif.

Chaque formulation témoin différait donc de la formulation correspondante suivant l'invention par le fait qu'un polyuréthane non réactif et substantiellement linéaire était dissous dans les monomères acryliques au lieu  
5 d'ajouter à ces derniers un système précurseur de polyuréthane conduisant à un réseau polyuréthane réticulé.

Les formulations adhésives monocomposantes obtenues dans les deux séries d'essais étaient utilisées pour effectuer des collages de stérigmes en acier dégraissés  
10 au trichloréthylène.

On réalisait des assemblages constitués de deux stérigmes ayant chacun 10cm de longueur, 2,5cm de largeur et 0,4mm d'épaisseur que l'on collait l'un à l'autre au moyen de la formulation adhésive. Pour produire lesdits  
15 assemblages, on enduisait l'une des faces d'un premier stérigme, préalablement dégraissée au trichloréthylène, d'une couche de la formulation adhésive et dégraissait au trichloréthylène l'une des faces d'un second stérigme, puis l'on appliquait l'une sur l'autre les faces ainsi traitées  
20 des deux stérigmes de manière à former un assemblage comportant un joint adhésif d'environ 1,25cm de longueur et laissait durcir le joint adhésif pendant 10 heures à température ambiante.

On déterminait ensuite la résistance au  
25 cisaillement du joint adhésif en soumettant les assemblages à un essai de traction cisaillement en suivant les prescriptions de la norme ASTM D 1002 - 72.

Pour les diverses formulations adhésives, on déterminait également le "temps de gel en pot", c'est-à-dire  
30 le temps au bout duquel la composition adhésive placée dans un tube calibré de 1,5cm de diamètre, ne s'écoule plus quand on retourne le tube. Ce "temps de gel en pot" représente approximativement le temps maximum de manipulation de la formulation adhésive avant gélification.

Dans le tableau III on a rassemblé, sous la forme d'une valeur moyenne sur dix mesures, les valeurs des grandeurs précitées, à savoir "temps de gel en pot" et résistance au cisaillement, déterminées pour les diverses formulations adhésives préparées dans chacune des première et deuxième séries d'essais.

TABLEAU III

Essai	Temps de gel en pot (heures)	Résistance au cisaillement (MPa)
10		
1.a.1	> 10	13,5
1.b.1	1,3	1
15		
1.a.2	-	11
1.b.2	0,5	7
20		
1.a.3	-	6
1.b.3	0,3	5,5
25		
1.a.4	0,5	6
1.b.4	0,25	3,2
30		
1.a.5	0,25	3,5
35		
1.b.5	0,1	1,7

La comparaison des résultats figurant au tableau III fait ressortir que les formulations adhésives suivant l'invention conduisent, par rapport aux formulations adhésives témoins comparables, à une amélioration substantielle de la résistance au cisaillement du joint adhésif durci ainsi qu'à une augmentation du temps de gel en pot facilitant le stockage et les manipulations des formulations.



En outre, pour la formulation de l'essai 1.a.1 on a déterminé également le "temps de gel en joint adhésif", c'est-à-dire le temps au bout duquel la résistance au cisaillement en traction du joint adhésif, pour des assemblages réalisés comme indiqué ci-dessus, atteint une valeur égale à 5MPa, à partir de laquelle les assemblages peuvent être manipulés sans déformation même si le joint adhésif n'est pas complètement durci. La valeur obtenue pour ledit temps de gel en joint adhésif était égale à 3,3 heures.

#### EXEMPLE 2 :

On préparait une série de formulations adhésives monocomposantes comme décrit dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1, en changeant toutefois, d'une formulation à l'autre, la nature du polyétherdiol sans en changer la quantité.

En utilisant les compositions adhésives ainsi obtenues et en opérant comme indiqué dans l'exemple 1, on formait des assemblages de stérigmes en acier, dégraissés au trichloréthylène, et soumettait lesdits assemblages à un essai de traction cisaillement suivant la norme ASTM D 1002-72 pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

Les valeurs moyennes de la résistance au cisaillement du joint de colle, déterminées sur dix assemblages, sont données dans le tableau IV en fonction de la nature du polyétherdiol formant l'une des composantes du système précurseur de polyuréthane.

TABLEAU IV

30	Polyétherdiol	Résistance au cisaillement (MPa)
	Nature	$\overline{M}_n$
	Polyoxypropylène glycol	2 000
		13,5
35		200
	Polyoxyéthylène glycol	10.000
		35 000
		17
		15,5
		15,5.

Toutes conditions égales par ailleurs, la cohésion du joint de colle durci et par la même, entre autres, sa résistance au cisaillement sont d'autant meilleures que les chaînes du polyétherdiol sont plus courtes.

5 EXEMPLE 3 :

On préparait une formulation adhésive monocomposante comme décrit dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1, en remplaçant toutefois le polyétherdiol par la même quantité d'un polyesterdiol ayant une masse moléculaire  
10 moyenne en nombre ( $\overline{M}_n$ ) égale à 1700, ledit polyesterdiol résultant de la réaction d'acide adipique sur l'éthylène glycol en présence d'anhydride phtalique.

En utilisant la composition adhésive ainsi préparée et en opérant comme indiqué dans l'exemple 1, on  
15 formait des assemblages de stérigmes en acier, dégraissés au trichloréthylène, et soumettait lesdits assemblages à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

La valeur moyenne de ladite résistance au  
20 cisaillement, déterminée sur dix assemblages, était égale à 15,5 MPa contre 13,5 MPa pour la formulation de l'essai 1.a.1 de l'exemple 1. Il apparaît donc que le remplacement du polyétherdiol par un polyesterdiol de masse moléculaire  $\overline{M}_n$  comparable, conduit à une légère augmentation de la  
25 résistance au cisaillement du joint de colle.

EXEMPLE 4 :

On préparait trois formulations adhésives monocomposantes comme décrit dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1, en changeant toutefois, d'une formulation à l'autre, la  
30 nature de l'isocyanate polyfonctionnel sans en changer la quantité.

En utilisant les compositions adhésives ainsi préparées et en opérant comme indiqué dans l'exemple 1, on formait des assemblages de stérigmes en acier, dégraissés au  
35 trichloréthylène, et soumettait lesdits assemblages à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

Les valeurs moyennes des résistances au cisaillement obtenues, déterminées sur dix assemblages, sont données dans le tableau V en fonction de la nature de l'isocyanate polyfonctionnel formant l'une des composantes du système précurseur de polyuréthane.

TABLEAU V

10	Isocyanate polyfonctionnel		Résistance a
	Désignation	Nature	cisaillement (MPa)
	. DESMODUR L 75	prépolymère aromatique	13,6
	. Toluène diisocyanate	aromatique	13
	. Isophorone diisocyanate	cycloaliphatique	14

La nature de l'isocyanate polyfonctionnel utilisé dans la formulation adhésive n'a pas d'effet sensible sur la résistance au cisaillement du joint de colle formé à partir de ladite formulation.

EXEMPLE 5 :

Dans un premier essai (5.a.1), on préparait une formulation adhésive monocomposante comme indiqué dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1 en remplaçant toutefois l'acide acrylique par la même quantité d'acide méthacrylique.

Dans un second essai (5.a.2), on préparait une formulation adhésive monocomposante comme indiqué dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1 avec toutefois remplacement de l'acide acrylique par la même quantité de méthacrylate de méthyle.

En utilisant les compositions adhésives ainsi préparées et en opérant comme indiqué dans l'exemple 1, on formait des assemblages de stérigmes en acier, dégraissés au trichloréthylène, et soumettait lesdits assemblages à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

Les valeurs moyennes des résistances au cisaillement obtenues, déterminées sur dix assemblages, sont données dans le tableau VI, ledit tableau renfermant également la valeur moyenne de résistance au cisaillement obtenue dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1.

TABLEAU VI

Essai	Monomère acrylique acide présent dans la formulation	Résistance au cisaillement (MPa)
10		
1.a.1	Acide acrylique	13,5
5.a.1	Acide méthacrylique	7,5
5.a.2	Aucun	6,5

La présence d'un monomère acrylique à groupement carboxylique libre dans la formulation adhésive conduit à une augmentation de la réactivité et à une amélioration de l'adhésivité se traduisant par une augmentation de la résistance au cisaillement du joint de colle. L'adhésion est très fortement améliorée lorsque le monomère acrylique acide est l'acide acrylique.

EXEMPLE 6 :

En utilisant la formulation adhésive monocomposante préparée comme décrit dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1, on formait des assemblages comme indiqué dans ledit exemple en partant soit de stérigmes en acier dégraissés à l'acétone ou de stérigmes en acier non dégraissés, puis on soumettait les assemblages obtenus à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

Les valeurs moyennes de résistance au cisaillement déterminées sur dix assemblages, étaient égales à 13,5 MPa pour les assemblages réalisés à partir des stérigmes dégraissés et à 13 MPa pour les assemblages formés à partir des stérigmes non dégraissés.

EXEMPLE 7 :

On préparait une série de formulations adhésives monocomposantes épaissies à partir de 100 parties en poids de la formulation définie dans l'essai 1.a.1 de l'exemple 1 et de quantités variables d'un agent épaississant consistant soit en un polyméthacrylate de méthyle ayant une masse moléculaire en poids égale à  $10^6$  environ et une température de transition vitreuse de 91°C ou en une silice finement divisée commercialisée sous le nom de Cab O Sil, type M-5, ladite silice ayant une dimension de particules d'environ 0,012 microns.

Les formulations épaissies étaient obtenues comme suit. On réalisait tout d'abord un mélange homogène de l'agent épaississant dans environ 1/3 du méthacrylate de méthyle entrant dans la composition de la formulation de l'essai 1.a.1. On préparait ensuite une formulation adhésive analogue à la formulation dudit essai avec le reste du méthacrylate de méthyle et les autres ingrédients en suivant le mode opératoire donné dans l'exemple 1. A la formulation ainsi préparée, on ajoutait alors le mélange agent épaississant/méthacrylate de méthyle dans des conditions appropriées d'agitation pour obtenir une formulation épaissie homogène.

Les formulations épaissies obtenues étaient utilisées pour effectuer des collages de stérigmes en acier dégraissés au trichloréthylène avec une épaisseur de joint importante, spécialement adaptée pour les collages dans l'industrie automobile.

On réalisait des assemblages constitués de deux stérigmes ayant les dimensions données dans l'exemple 1, que l'on collait l'un à l'autre au moyen de la formulation adhésive. Pour produire lesdits assemblages on opérait comme décrit dans l'exemple 1 en séparant toutefois les faces à coller en regard des deux stérigmes par deux cales en polytétrafluoroéthylène de 0,2 mm d'épaisseur, de manière à former un assemblage comportant un joint adhésif d'épaisseur

calibrée égale à 0,2 mm et d'environ 1,25 cm de longueur, cette épaisseur calibrée correspondant à celle des joints de certains collages réalisés dans l'industrie automobile.

On déterminait ensuite la résistance au cisaillement du joint adhésif en soumettant les assemblages à l'essai de traction cisaillement, la vitesse de déplacement des mors de l'appareil de traction étant dans ce cas égale à 10 mm/minute au lieu de 1,33 mm/mn dans l'essai suivant la norme ASTM précitée.

Les valeurs moyennes de la résistance au cisaillement pour les diverses formulations épaissies, déterminées sur dix assemblages, sont données dans le tableau VII.

TABLEAU VII

Agent épaississant		Résistance au cisaillement	Viscosité de la formulation
Nature	Quantité *)	(MPa)	(Pa.s)
Polyméthacrylate de méthyle	14,5	14,5	11,3
	7	10	
	3,5	11,5	
Silice	4,7	15	0,2

\*) parties pondérales pour 100 parties de la formulation de l'essai 1.a.1

EXEMPLE 8 :

On préparait une formulation adhésive bicomposante suivant l'invention, dont la composition est donnée ci-après en parties en poids.

- Composante A :

	. Polyétherdiol P 2000	:	6,6
	. Triméthylolpropane	:	0,2
	. Dilaurate de dibutylétain	:	0,2
5	. Isocyanate polyfonctionnel (DESMODUR L 75)	:	3
	. Méthacrylate de méthyle	:	50,2
	. Acide acrylique	:	10,8
	. Diméthacrylate d'éthylène	:	
10	glycol	:	2,7
	. Hydroperoxyde de cumène	:	2,7
	. Hydroquinone	:	0,1

- Composante B

	. Méthacrylate de méthyle	:	20,2
15	. Activateur (VULKACIT 576)	:	3,6

La composante A était préparée en suivant le mode opératoire défini pour la préparation de la formulation monocomposante de l'essai 1.a.1 de l'exemple 1. La  
20 composante B était obtenue par dissolution de l'activateur dans le méthacrylate de méthyle.

Après un mois de stockage à température inférieure à 25°C, aucune des composantes A et B n'avait changé d'aspect.

25 La formulation bicomposante était utilisée pour effectuer des collages de stérigmes en acier dégraissés au trichloréthylène, lesdits stérigmes ayant les dimensions définies dans l'exemple 1.

30 Dans un premier essai (8.a.1), les composantes A et B étaient mélangées pour constituer une formulation adhésive monocomposante, cette dernière étant utilisée pour réaliser des assemblages de stérigmes comme indiqué dans l'exemple 1.

Dans un deuxième essai (8.a.2), la formulation bicomposante était utilisée en tant que système adhésif bicomposante pour coller les stérigmes. Dans une telle forme de mise en oeuvre, on réalisait les assemblages constitués de deux stérigmes en opérant comme suit. On enduisait l'une des faces d'un premier stérigme, préalablement dégraissée au trichloréthylène, d'une couche de la composante A et revêtait l'une des faces d'un second stérigme, également dégraissée au trichloréthylène, à l'aide d'une couche uniforme de la composante B, puis l'on appliquait l'une sur l'autre les faces ainsi enduites des deux stérigmes de manière à former un assemblage comportant un joint adhésif d'environ 1,25 cm de longueur et laissait durcir le joint à température ambiante.

Les assemblages obtenus dans l'un ou l'autre des essais étaient soumis à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint adhésif.

On donne dans le tableau VIII, en fonction du temps, la valeur moyenne de la résistance au cisaillement du joint adhésif, déterminée sur dix assemblages, pour chacun des modes d'utilisation de la formulation adhésive.

TABLEAU VIII

Temps (Heures)	Résistance au cisaillement (MPa)	
	Utilisation en système monocomposante (essai 8.a.1)	Utilisation en système bicomposante (essai 8.a.2)
0,5	0,2	0,4
1		0,8
1,3	0,2	0,9
1,5		1
3,4	1,2	2,2
5	9,4	10,6
10	12	12,5



EXEMPLE 9 .

On préparait une formulation adhésive bicomposante épaissie, dont la composition est donnée ci-après en parties en poids.

5	- <u>Composante A :</u>		
	. Polyétherdiol P 2000	:	6,6
	. Triméthylolpropane	:	0,2
	. Dilaurate de dibutylétain	:	0,2
	. Isocyanate (DESMODUR L 75)	:	3
10	. Méthacrylate de méthyle	:	65,2
	. Acide acrylique	:	10,8
	. Diméthacrylate d'éthylène glycol	:	2,7
	. Agent épaississant (polyméthacrylate de méthyle de l'exemple 7)	:	10
15	. Hydroperoxyde de cumène	:	2,7
	. Hydroquinone	:	1
	- <u>Composante B</u>		
20	. Méthacrylate de méthyle	:	5
	. Activateur (VULKACIT 576)	:	3,6

La composante A de la formulation était préparée comme suit. On réalisait tout d'abord un mélange homogène de l'agent épaississant dans environ 1/3 du méthacrylate de méthyle entrant dans la composition de la composante A. On mélangeait ensuite le reste du méthacrylate de méthyle de ladite composante avec les autres ingrédients qu'elle renferme en suivant le mode opératoire donné dans l'exemple 1, l'hydroquinone étant ajoutée en fin d'opération. A la formulation ainsi préparée, on ajoutait alors le mélange agent épaississant/méthacrylate de méthyle dans des conditions d'agitation propres à fournir une formulation épaissie homogène.

La composante B était obtenue par simple dissolution de l'activateur dans le méthacrylate de méthyle.

La formulation adhésive bicomposante obtenue était utilisée pour effectuer des collages de stérigmes en acier dégraissés au trichloréthylène en réalisant les assemblages de stérigmes comme indiqué dans l'essai 8.a.2 de l'exemple 8 avec en outre formation d'un joint adhésif d'épaisseur calibrée égale à 0,2 mm.

Les assemblages ainsi formés étaient soumis à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle, la vitesse de déplacement des mors de l'appareil de traction étant, comme dans l'exemple 7, égale à 10 mm/minute.

La valeur moyenne de ladite résistance au cisaillement, déterminée sur dix assemblages, était égale à 10 MPa.

15

#### EXEMPLE 10 :

En utilisant un mode opératoire analogue à celui employé pour produire les formulations adhésives de la série a de l'exemple 1, on préparait une formulation adhésive monocomposante ayant la composition donnée ci-après en parties en poids.

	. Polyétherdiol P 2000	:	7,5
	. Triméthylolpropane	:	0,2
	. Dilaurate de dibutylétain	:	0,3
25	. Isocyanate polyfonctionnel (DESMODUR L 75)	:	4,5
	. Méthacrylate de méthyle	:	46,8
	. Méthacrylate d'hydroxyéthyle	:	23,4
	. Acide acrylique	:	10,8
30	. Diméthacrylate d'éthylène glycol	:	2,7
	. Hydroperoxyde de cumène	:	3,6
	. Activateur (VULKACIT 576)	:	3,6

En utilisant la composition adhésive ainsi préparée et en opérant comme indiqué dans l'exemple 1, on formait des assemblages de stérigmes en acier, dégraissés au trichloréthylène, et soumettait lesdits assemblages à l'essai de traction cisaillement pour déterminer la résistance au cisaillement du joint de colle.

35

2624870

28

La valeur moyenne de ladite résistance au cisaillement, déterminée sur dix assemblages, était égale à 13 MPa. Après vieillissement thermique des assemblages pendant 1 heure à 220°C la résistance au cisaillement du joint de colle avait encore une valeur moyenne égale à 8,7 MPa.

10

15

20

25

30

35

REVENDICATIONS

- 1 - Composition adhésive acrylique présentant après durcissement une résistance améliorée au choc et au cisaillement, du type comportant une phase acrylique monomère renfermant un ou plusieurs monomères monoacryliques et jusqu'à 10 %, en poids de ladite phase, d'un ou plusieurs esters pluriacryliques et, en mélange intime avec la phase monomère, un générateur de radicaux libres ainsi qu'un adjuvant d'amélioration de la résistance au choc de la composition adhésive durcie, et se caractérisant en ce que ledit adjuvant consiste en un réseau polyuréthane réticulé formé in situ au sein de la phase acrylique monomère à partir d'un système précurseur de polyuréthane mis en solution dans ladite phase monomère, ledit système précurseur étant utilisé à raison de 3 à 60 % du poids de la phase acrylique monomère et étant formé d'un ou plusieurs isocyanates organiques polyfonctionnels et d'un ou plusieurs polyols, qui sont solubles chacun dans la phase acrylique monomère et sont choisis de telle sorte que ce système précurseur renferme au moins un isocyanate possédant au moins trois fonctions isocyanates ou/et un polyol ayant au moins trois fonctions hydroxyles pour conduire au polyuréthane réticulé sans séparation de phases.
- 2 - Composition adhésive selon la revendication 1, caractérisée en ce que le système précurseur de polyuréthane est utilisé en quantité représentant 5 à 25 % du poids de la phase acrylique monomère.
- 3 - Composition adhésive selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les polyols entrant dans la composition du système précurseur de polyuréthane ont des masses moléculaires moyennes en nombre comprises entre 60 et 200.000.

- 4 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les isocyanates organiques polyfonctionnels associés aux polyols pour constituer le système précurseur de polyuréthane sont choisis parmi les isocyanates organiques possédant au moins deux groupements isocyanates dans la molécule et ayant une masse moléculaire inférieure à 5000, lesdits isocyanates étant en particulier du type aliphatique acyclique ou cyclique ou du type aromatique.
- 5 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le système précurseur de polyuréthane est formé en associant un ou plusieurs isocyanates organiques consistant en partie ou en totalité en un ou plusieurs isocyanates renfermant au moins trois fonctions isocyanates à un ou plusieurs diols ou à un mélange d'un ou plusieurs diols et d'un ou plusieurs polyols renfermant au moins trois fonctions hydroxyles, la quantité du ou desdits polyols au moins trifonctionnels représentant au plus 60 % et de préférence entre 0,5 et 15 % du poids global du ou des diols du mélange.
- 6 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le système précurseur de polyuréthane est formé en associant un ou plusieurs diisocyanates à un mélange d'un ou plusieurs diols et d'un ou plusieurs polyols renfermant au moins trois fonctions hydroxyles, la quantité globale du ou desdits polyols au moins trifonctionnels représentant au plus 60 % et de préférence 0,5 et 15 % du poids global du ou des diols du mélange.
- 7 - Composition adhésive selon la revendication 5 ou 6, caractérisée en ce que les diols présents dans le système précurseur de polyuréthane sont choisis parmi les polyétherdiols et les polyesterdiols ayant des masses moléculaires moyennes en nombre comprises entre 100 et 200 000 et de préférence entre 200 et 50 000.

- 8 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le système précurseur de polyuréthane renferme un catalyseur choisi parmi les composés organiques métalliques ayant un caractère d'acide de Lewis et notamment parmi les composés organiques de l'étain.
- 9 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le catalyseur du système précurseur de polyuréthane est utilisé en quantité allant de 0,1 à 5 % et de préférence de 0,5 à 3 % du poids global du ou des polyols et du ou des isocyanates dudit système précurseur.
- 10- Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que la quantité globale de l'ester ou des esters pluriacryliques présents dans la phase acrylique monomère représente 0,5 à 5 % du poids de ladite phase.
- 11 - Composition adhésive selon la revendication 10, caractérisée en ce que la phase acrylique monomère renferme, outre les monomères acryliques, un ou plusieurs monomères insaturés non acryliques polymérisables par voie radicalaire et exempts de groupements carboxyliques libres, la proportion de ces monomères non acryliques n'excédant pas 20 % du poids global de la phase monomère.
- 12 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'elle renferme un ou plusieurs promoteurs d'adhésion en solution.

- 13 - Composition adhésive selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'une fraction des monomères formant la phase acrylique monomère est constituée d'un ou plusieurs acides insaturés monocarboxyliques ou polycarboxyliques polymérisables par voie radicalaire jouant, entre autres, le rôle de promoteurs d'adhésion, ladite fraction représentant avantageusement environ 1 à 80 % et de préférence 5 à 50 % du poids de la phase acrylique monomère.
- 14 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que le générateur de radicaux libres, qui est présent dans la composition, consiste en un photoinitiateur, éventuellement associé à un photosensibilisateur, ledit générateur fournissant des radicaux libres sous l'action d'un rayonnement ultra-violet.
- 15 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que le générateur de radicaux libres est un composé peroxydé ou un composé du type azobisnitrile, ledit générateur fournissant des radicaux libres soit par activation thermique ou/et par association avec un composé activateur.
- 16 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisée en ce que la quantité de générateur de radicaux libres représente de 0,1 à 5 % et de préférence de 0,2 à 4 % des monomères insaturés à polymériser.
- 17 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisée en ce qu'elle renferme également des additifs tels que plastifiants, accélérateurs de polymérisation, oligomères réactifs du type uréthane/(méth)acrylate ou polyester/(méth)acrylate, colorants, pigments, charges, agents mouillants, agents

épaississants minéraux et notamment silice finement divisée ou polymériques et notamment polymères acryliques tels que polyméthacrylates d'alcoyle, agents stabilisants.

- 5
- 18 - Composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme monocomposante, c'est-à-dire sous la forme d'un mélange intime de tous les ingrédients entrant dans sa composition, y compris l'activateur lorsqu'il est utilisé.
- 10
- 19 - Composition adhésive selon la revendication 15, pour laquelle le générateur de radicaux libres est associé à un activateur pour produire les radicaux libres, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme bicomposante, l'une des composantes étant constituée d'un mélange intime d'une fraction majoritaire ou de la totalité des monomères polymérisables par voie radicalaire avec tous les autres ingrédients entrant dans la composition de ladite composition adhésive à l'exception soit du composé activateur ou bien du générateur de radicaux libres, tandis que l'autre composante consiste en un mélange intime, de préférence en une solution, du composé activateur ou du générateur de radicaux libres non encore utilisé dans, suivant le cas, la fraction restante des monomères polymérisables par voie radicalaire ou un solvant volatil inerte.
- 15
- 20
- 25
- 30 20 - Application de la composition adhésive selon l'une des revendications 1 à 19, à la liaison d'éléments et notamment d'éléments structuraux.
- 35 21 - Application selon la revendication 20, caractérisée en ce que les éléments, dont la liaison est assurée à l'aide de la composition adhésive, sont en matériaux tels que métaux, matières plastiques, matériaux composites, bois, verre, céramiques.



22 - Application selon la revendication 21, caractérisée en ce que les éléments, dont la liaison est assurée à l'aide de la composition adhésive, sont des tôles métalliques ayant subi ou non un dégraissage.

5

10

15

20

25

30

35